



加硫促進剤

サンセラール EM-7

製品情報

種類	混合促進剤
成分	ジチオカーバメート類、チアゾール類、チオウレア類

一般性状(代表値)

外観	淡黄白色粉末
融点	85℃ 以上
比重	1.45

用途・特徴

EPDM用混合促進剤(急速加硫タイプ)
CVスポンジに好適

包装単位

20kg

注) ご使用の際は、必ず製品安全データシートをご参照ください。



本社 : 〒742-8576 山口県柳井市南町4丁目1番41号
TEL (0820) 23-7111 / FAX (0820) 23-7117
東京営業所 : 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1丁目8番1号 テラサキ第5ビル9F
TEL (03) 5823-5501 / FAX (03) 5823-5504
大阪営業所 : 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目5番2号 高麗橋ウエストビル5F
TEL (06) 6223-1911 / FAX (06) 6223-1915